## 固形燃料 成分分析 (令和6年度)

## 固形燃料(生産RDF)成分分析及び粉化度試験

	分析項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
成分分析	低位発熱量		KJ/Kg	16, 000	19, 000	17, 000	17, 500	19, 000	19, 000	18, 000	16, 500	17, 000	18, 500	-	15, 500	17, 500
			Kcal/Kg	3, 800	4, 500	4, 100	4, 200	4, 500	4, 500	4, 300	3, 900	4, 100	4, 400	-	3, 700	4, 200
	水	素	%	6. 07	6. 78	6. 39	6. 95	7. 60	7. 31	6. 54	6. 12	6. 45	6. 36	_	5. 88	6. 59
	塩	素	%	0. 24	0. 54	0. 18	0. 26	0.68	0. 42	0. 68	0. 34	0. 15	0.48	_	0. 15	0. 37
	全	硫 黄	%	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08	0. 05	0.04	0.08	0. 05	0.03	-	0.06	0.06
	水	分	%	4. 50	4. 40	5. 10	4. 90	4. 30	3. 90	5. 40	5. 80	5. 50	5. 30	-	5. 60	5. 00
	灰	分	%	8. 10	6. 50	7. 20	5. 70	7. 60	5. 60	5. 40	7. 00	6. 00	4. 70	_	8. 10	6. 50
粉	化 度	試 験	%	0. 35	0. 29	0. 63	0. 92	0. 57	1. 09	1. 49	1. 30	1. 82	0.88		1. 67	1. 00

## 固形燃料(保管RDF)成分分析及び粉化度試験

	分析項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
成分分析	低位発熱量		KJ/Kg	16, 500	17, 500	16, 500	16, 500	17, 500	18, 000	17, 000	18, 000	17, 500	17, 500	18, 500	17, 500	17, 500
			Kcal/Kg	3, 900	4, 200	3, 900	3, 900	4, 200	4, 300	4, 100	4, 300	4, 200	4, 200	4, 400	4, 200	4, 200
	水	素	%	6. 58	6. 43	6. 59	6. 81	6. 90	6. 91	6. 64	6. 63	6. 11	6. 54	6. 86	6. 32	6. 61
	塩	素	%	0. 23	0. 25	0. 16	0. 17	0. 21	0. 18	0. 29	0. 40	0. 30	0. 25	0. 38	0. 32	0. 26
	全	硫 黄	%	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
	水	分	%	3. 80	4.60	5. 20	5. 20	4. 60	5. 10	6. 10	5. 70	5. 90	6. 40	4. 50	5. 40	5. 20
	灰	分	%	7. 60	6. 60	6. 70	7. 70	6. 90	5. 80	6. 50	6. 10	6.80	6. 20	5. 90	6. 80	6. 60
粉	粉化度試験		%	0. 33	0. 20	0. 50	0.66	0. 49	0. 45	0. 49	0. 43	0. 49	0. 37	0. 47	0. 38	0. 44

## 製品原料 (原料組成調查)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	紙	重量g	371. 8	312. 5	376. 7	299. 1	300. 3	207. 6	387. 8	235. 6	434. 6	348. 6	-	334. 1	328. 1
	和以	重量比%	70. 99	55. 84	67. 80	53. 95	54. 97	38. 14	67. 43	43. 66	75. 52	63. 23	_	63. 92	59. 59
原	木材	重量g	84. 4	138. 1	118. 6	158. 0	104. 8	224. 8	74. 3	233. 0	63. 7	55. 8	-	102. 1	123. 4
料料		重量比%	16. 12	24. 68	21. 35	28. 50	19. 18	41. 30	12. 92	43. 18	11. 07	10. 12	-	19. 53	22. 54
組成調査	プラスチック	重量g	51.1	94. 8	47. 5	70. 5	118. 8	96. 3	105. 4	60. 8	72. 4	130. 3	-	71. 3	83. 6
		重量比%	9. 76	16. 94	8. 55	12. 72	21. 75	17. 69	18. 33	11. 27	12. 58	23. 64	_	13. 64	15. 17
	その他	重量g	16. 4	14. 2	12. 8	26. 8	22. 4	15. 6	7. 6	10. 2	4. 8	16. 6	-	15. 2	14. 8
	*C V/IE	重量比%	3. 13	2. 54	2. 30	4. 83	4. 10	2. 87	1. 32	1. 89	0.83	3. 01	-	2. 91	2. 70
	合計	重量g	523. 7	559. 6	555. 6	554. 4	546. 3	544. 3	575. 1	539. 6	575. 5	551.3		522. 7	549. 8
		重量比%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	_	100	100