

付表（参考資料） 目次

1. 道路工事に伴う道路標識の設置基準等	5
1-1 道路工事を行う場合の道路標識等の設置方法	5
1-2 道路標識、補助標識板、表示施設及び防護施設の規格	8
1-3-1 道路標識及び補助標識板	9
1-3-2 表示施設及び防護施設	10
2. 河川工事に伴う工事標識の設置基準等	11
2-1 河川工事を行う場合の工事標識の設置方法	11
2-2 河川工事等の工事看板の記載例	12
4. 試験方法	13
4-1 突固め試験方法	13
4-2 盛土の品質管理方法	14
4-3 現場密度測定方法	15
4-4 骨材洗い試験方法	15
4-5 火山灰洗い試験方法	16
4-6 火山灰強熱減量試験方法	17
4-7 球体落下試験方法	18
4-8 衝撃加速度試験方法	19
4-9 無収縮モルタル試験方法	23
4-10 即脱型ブロックの空気量試験法	25
4-11 ロックボルトの引抜試験	25
4-12 区画線試験法	27
4-13 粗面メッキ鉄線摩擦係数試験法	29
4-14 六価クロム溶出試験	29
5. コンクリートの耐久性向上対策	39
5-1 総則	39
5-2 コンクリート中の塩化物総量規制	39
5-3 アルカリ骨材反応抑制対策	41
6. 適正なダンプ番号の表示について	46
7. 管理データ様式	47
・施工管理総括表の表紙記入例（様式1）	
・高さのでき形測定表（様式2）	
・厚さ、幅のでき形測定表（様式3）（廃止）	
・でき形測定取りまとめ図（取りまとめ例）（様式4）	
・舗装路面の平坦性測定（様式5）	

- ・品質管理・公式・係数・記号表
- ・X管理図（様式 6）（廃止）
- ・X-R管理データーシート（様式 7）（廃止）
- ・X-R管理図（様式 8）（廃止）
- ・X-Rs-Rm管理データーシート（様式 9）（廃止）
- ・X-Rs-Rm管理図（様式 10）（廃止）
- ・土質試験結果一覧表（様式 11）
- ・凍上 土の突固め試験（様式 12）
- ・凍上抑制層の突固め試験（様式 12）
- ・現場における土の単位体積重量試験（砂置換法）（様式 13）
- ・盛土締固め 総括表（様式 14）
- ・現場密度及び締め固め時の含水比試験取りまとめ図（様式 15）（廃止）
- ・試験盛土による盛土締固め総括表（様式例）（様式 16）（自由様式）
- ・凍上抑制層材料試験一覧表（様式 17）
- ・路盤工材料試験一覧表（様式 17）
- ・凍上抑制層材料のふるい分け試験一覧表（様式 18）
- ・下層路盤 材料試験一覧表 （様式 18）
- ・路盤材料の突固め及び修正CBR試験成績表（様式 19）
- ・路盤材締固め度測定総括表（様式 20）
- ・基層工の骨材試験成績一覧表（様式 21）
- ・表層工の骨材試験成績一覧表（様式 21）
- ・ふるい分け試験取りまとめ図（記載例）（様式 22）
- ・アスファルト混合物の温度測定結果一覧表（様式 23）
- ・アスファルト混合物の密度試験結果一覧表（様式 24）
- ・計量自記記録合格判定値（様式 25）
- ・計量自記記録値判定結果（様式 26）
- ・アスファルト合材の性質計算（様式 27）（廃止）
- ・アスファルト合材舗装実績表（様式 28）（廃止）
- ・コンクリート管理試験日報（様式 29）
- ・空気量、スランプ等の取りまとめ図（様式 30）
- ・骨材試験成績一覧表（様式 31）
- ・コンクリート骨材ふるい分け試験取りまとめ図（記載例）（様式 32）
- ・コンクリート品質検査報告書（様式 33）
- ・寒中コンクリート温度管理記録表（例）（様式 33-1）
- ・レデミクスコンクリート配合計画書（様式 34）
- ・レデミクスコンクリート納入書（様式 35）
- ・コンクリート強度試験表 （様式 36）（自由様式）
- ・注入モルタルプレパックコンクリート管理試験日報（様式 38）
- ・注入コンクリート報告書（様式 39）

- ・注入コンクリート配合報告書（様式 39-1）
- ・モルタル及びコンクリート圧縮強度試験取りまとめ図ほか（様式 40）（廃止）
- ・P C グラウト工試験（様式 41）
- ・プレストレッシング管理表（1）（様式 42）
- ・プレストレッシング管理表（2）（様式 43）
- ・高力ボルト締付け検査記録票（様式 44）
- ・キャンバー測定記録表（様式 45）
- ・膜厚測定記録（様式 46）
- ・塗膜厚の度数分布表（様式 47）
- ・くい打込み記録表（記載例）（様式 48）
- ・くい貫入量測定記録図（様式 49）
- ・場所打ちぐい施工記録表（様式 50）
- ・場所打ちぐい管理記録図（例）（様式 51）
- ・井筒施工記録表（様式 52）
- ・深礎施工記録表（様式 52）
- ・井筒施工管理図（様式 53）
- ・深礎施工管理図（様式 53）
- ・地点標設置成果表（様式 54）
- ・地点標設置工事現地点検調書（様式 55）
- ・区画線出来形測定結果表（1）（様式 56-1）（廃止）
- ・区画線出来形測定結果表（2）（様式 56-2）（廃止）
- ・路面標示出来形測定結果表（3）（様式 56-3）（廃止）
- ・水門出来形記録表（様式 57）
- ・捨石均し出来形測定表（様式 57-1）
- ・基礎工 均し出来形図（様式 58）
- ・基礎工 均し出来形平面図（様式 59）
- ・杭出来形管理表（様式 60）
- ・杭打込記録（様式 61）
- ・矢板出来形管理表（様式 62）
- ・上部コンクリート出来形測定表（様式 66）
- ・洗掘防止マット出来形測定表（様式 67）
- ・出来形平面図（様式 68）
- ・トンネル内空断面出来形測定結果表（様式 72）
- ・二次覆工打設前巻立空間測定結果表（様式 73）
- ・二次覆工出来形測定結果表（様式 74）
- ・吹付コンクリート出来形測定結果表（様式 75）
- ・ロックボルト出来形測定結果表（様式 76）
- ・ロックボルト出来形測定結果表（様式 77）
- ・細骨材試験成績報告書（吹付コンクリート）（様式 78）

- ・吹付コンクリートの初期強度試験成績報告書（様式 80）
- ・ロックボルト・ルーフボルトモルタルフロー値試験結果取りまとめ表（様式 81）
- ・ロックボルト定着確認試験成績報告書（様式 82）
- ・電気設備検査報告書（様式 83）
- ・絶縁抵抗測定表（様式 84）
- ・接地抵抗測定表（様式 85）
- ・電気工事点検報告書（様式 86）
- ・工事施工協議簿（様式 87）
- ・立会願（様式 88）
- ・段階確認（様式 89）
- ・ひび割れ調査票（1）（様式 90）（自由様式）
- ・ひび割れ調査票（2）（様式 91）（自由様式）
- ・ひび割れ調査票（3）（様式 92）（自由様式）
- ・ひび割れ調査票（4）（様式 93）（自由様式）
- ・ひび割れ調査票（5）（様式 94）（自由様式）
- ・市民の声整理票（様式 95）
- ・工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（様式 96）
- ・工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）（様式 97）
- ・雨量測定集計表（様式 98）（廃止）
- ・施工体制台帳（様式 99）
- ・下請負人に関する事項（様式 100）
- ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（様式 101）
- ・名札の例（監理（主任）技術者（様式 102）
- ・施工体制台帳作成建設工事通知（様式 103）
- ・建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書）（様式 104）
- ・再下請負関係（様式 105）
- ・下請負業者編成表（様式 106）
- ・共同企業体編成表（様式 107）
- ・「特定外来生物の防除」の看板（記載例）（様式 108）
- ・特定外来生物防従事者証交付願（様式 109）
- ・「特定外来生物の防除従事者証」（表面）（裏面）（様式 110）
- ・オオハンゴンソウ等特定外来生物防除実施報告（様式 111）
- ・レディーミクストコンクリート 単位水量測定要領（案）

1. 道路工事に伴う道路標識の設置基準等

1-1 道路工事を行う場合の道路標識等の設置方法

道路標識等の設置方法については、この基準によるものとする。なお、この基準に規定されていない事項については工事監督員の指示によるものとする。

(1) 通行止めを行って道路工事を施工する場合

ア 片側通行止めの場合

(ア) 必要とする標識等

- a 標識等は、道路工事中(213)、徐行(329)、工事名標示板及び補助標識、片側交互交通予告表示板

注 標識等は、土木工事標準設計図集10道路工事保安施設による。

- b 防護施設等、バリケード、標識、信号機及び赤ランプ(又は黄色灯)


注 片側交互交通予告表示板について

- (a) 非分離2車線道路において片側交互交通制限によって施工するすべての工事箇所に設置される。

- (b) 工事施工箇所が移動する場合は、予告看板の設置位置についても移動させることとする。

- (c) 設置位置は、原則として、当該工事現場の車両の停止位置の手前から200メートル、500メートル及び1,000メートルの地点に設置させる。

(イ) 設置の方法



[注]

- (a) 道路工事を夜間に行う場合及び工事中のまま現場を夜間放置する場合には、赤ランプ(又は黄色灯)及び照明灯を必ず設置すること。

- (b) バリケード及び標柱は、状況に応じ併設すること。

- (c) [例]は進行方向に対する最小限の設置例を示しているので、反対方向についてもこれと同様とし、現地の状況に応じ適宜増設すること。

- (d) 工事箇所が移動した場合には、これに応じ標識等を設置例に適合させること。

イ 全面通行止の場合


(7) 必要とする標識

a 標識等は、道路工事中 (213)、徐行 (329)、通行止 (301)、まわり道、工事名標示板及び補助標識


注 標識等は、土木工事標準設計図集 10 道路工事保安施設による。

b 防護施設等バリケード、標柱及び夜間にあっては赤色灯（又は黄色灯）

(イ) 設置の方法



〔例〕市街地の場合



[注]

- (a) 道路工事を夜間に行う場合及び工事中のまま現場を夜間放置する場合には、赤色灯（又は黄色灯）及び照明灯を必ず設定すること。
- (b) バリケート及び標柱は、状況に応じ併設すること。
- (c) [例] は、進行方向に対する最小限の設置例を示しているので、反対

方向についてもこれと同様とし現場の状況に応じ適宜増設すること。

(d) 工事箇所が移動した場合には、これに応じ標識等を設置例に適合させること。

(e) 交通区間に他の道路が交差している場合は、その道路の交通量その他の事情を考慮し、最低一車線の交通が確保できるよう努めること。

ウ 四車線以上の道路において、そのうち一車線を通行止して工事を行なう場合
片側通行止の場合に準ずる。

(2) 道路上で軽易な工事（作業）を行う場合

ア 必要とする標識等


(7) 標識等は、道路工事中（213）及び補助標識

注 標識等は、土木工事標準設計図集10道路工事保安施設による。

(イ) 防護施設等、バリケード、標柱作業及び安全標識筒（セフテーコーン）

イ 設置の方法

[例]



[注]

(a) 軽易な工事（作業）とは、道路の清掃、ライン引き、除草、簡単なパッキング等軽易な維持、修繕を行う場合をいう。

(b) 工事（作業）が夜間に及ぶ場合、赤ランプ（黄色灯でも可）及び照明灯を必ず設置すること。


(c) (※)印を付した道路工事中（213）の標識は、道路の見通し、交通量状況に応じ設置すること。交通量の多い箇所で軽易な工事（作業）を行う場合は、特に車輪の進行に支障とならないようバリケード又は標柱等の設置に留意すること。

(3) 道路等で休工時に交通開放を行う場合

受注者は、休工時に交通開放する場合は、各種標識（段差注意、カーブ注意等）や、防護施設（バリケード、ロープ等）を安全上必要な位置に設置し、事故が起きないよう対策に努めること。

1-2 道路標識、補助標識板、表示施設及び防護施設の規格

1. 標示板等の様式は他の通達等に定めるもののほか、次に掲げるものとする。なお、警戒標識は1.6倍、規制標識は1.5倍を原則とする。ただし、道路の状況等により、前者を1.3倍、後者を1.0倍とすることができる。



※但し、工事看板を小さくする(1140→554)場合は、施工協議簿により監督員の了承手続きをとること。

2. 片側交互通行制限予告看板



- (1) 色彩は「この先〇〇〇メートル」
は青色反射シート「片側交互通行」
は赤色反射シート、地色を白色
とする。

(2) 上部の縁線は青色、#213の道路
工事中はカブセヒレンズ、地色を
白色とする。

(3) メートル数は標準で200、500、
1000とする。

1 = 3 = 1 道路標識及**△**補助標識板

1 材料

針葉樹の2等材又はこれと同様以上のものを十分乾燥したもので、気温湿度の変化に耐えることができるものとし、その厚さは2.5cmとする。

2 涂装

良質のペンキを2回塗るものとする。

3. 長期にわたり変色しないものを用いる。

なお、標識板はまわり道(120-B)を除いて、反射材料を用いるものとする。又、補助標識板にあっても反射材料を使用するのが望ましい。但し、夜間において遠方から確認しうるよう照明装置を施した場合はこの限りではない。

4. 文字の形

文字の形は次に図示したものを基準とする。



5. 文字の大きさ等

寸法の図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

6 . 色 彩

図示の色を用い、詳細については3.によるものとする。

7. 寸 法

図示の寸法を基準とする。

8. 取付け

- (1) ボルト止めとし、座金及びナットは、鉄製亜鉛メッキしたものとする。ただし、工事が短期間に完成するものについては、釘止めとすることができる。
 - (2) 標識板は2枚継ぎとし、両端にはそり止めを付け、でき上りは所定の形状、寸法とする。

9 製品の検査

検査の結果、次のアからカまでに該当するものは不合格とする。

- ア 所定の形状、寸法と異なるもの
- イ 文字（数字を含む）、記号等の表示が正確、鮮明でないもの
- ウ 色彩、色調又は光沢が不良又は不均一なもの
- エ ひび割、はがれ、しわ、その他著しい欠点があるもの
- オ 板の継目にすきま、または食い違いがあるもの
- カ 板にゆがみが生じているもの


1-3-2 表示施設及び防護施設

材料、塗装、顔料、文字の形、文字の大きさ、色彩、寸法、取付け及び製品の検査については、図示の例及び前記1-3-1の基準に準ずるものとする。ただし、顔料については、表示施設にあっては、様式-1の上1行（例えば、まわり道450m→）及び様式-3の上1行にあるご迷惑をおかけしますは、反射材料を用いるものとする。ただし、夜間において遠方から照明装置を施した場合はこの限りではない。

2. 河川工事に伴う工事標識の設置基準等

2-1 河川工事を行う場合の工事標識の設置方法

1. 道路工事以外の工事（河川工事、施設、その他工事）の工事標識等の設置方法については、この基準によるものとする。なお、この基準に規定されていない事項については工事監督員の指示によるものとする。
2. 工事標識の設置箇所は、工事現場入口の一般通行人の見易い場所とし、形式は下図のとおりとする。



2-2 河川工事等の工事看板の記載例

1. 河川工事等の工事看板への記載にあたっては、周辺住民等に対して工事に関する情報をわかりやすく発信することとする。記載例は下記を参考とする。

基本例	○○を防ぐため、○○を○○しています
	○○を守るため、○○を○○しています
	○○を点検するため、○○を○○しています

主な工種等	記載例
築堤	洪水被害を防ぐため、堤防を整備しています
河道掘削	洪水被害を防ぐため、土砂を撤去しています
護岸	○○を守るため、護岸を整備しています
堤防除草	堤防を点検するため、草を刈っています
河川樹木伐採	洪水を防ぐ河川の流れを保つため、樹木を切っています
法面補修	堤防強化のため、のり面を補修しています
老朽化対策	施設の機能を保つため、○○を補修(更新)しています
無動力化・自動化・遠隔	施設の機能を向上させるため、無動力化(自動化・遠隔化)を行っています
環境整備	施設の機能を向上させるため、○○を整備しています
災害復旧	壊れた護岸を直しています
	堤防を強くするため、○○を整備しています
離岸堤 人工リーフ	高波から海岸を守る施設を整備しています
砂防堰堤	土砂災害を防ぐ、砂防堰堤を整備しています
地すべり対策 (排水ボーリング工)	地すべり災害を防ぐため、地下水を抜いています

※上表を参考に、工事の目的をできるだけ簡潔に伝えるよう工夫することとする。

※上記の他に、下記対象工事の場合の記載内容は以下のとおりとする。

この場合の工事看板には、上表の主な工種等の記載例の上に、表題として、下記記載内容を表記するものとする。

対象工事	記載内容
流域治水プロジェクト関係工事	○○水系流域治水プロジェクト
防災・減災対策に資する工事 (総力戦で挑む防災・減災プロジェクト)	いのちとくらしをまもる防災減災
「防災・減災、国土強靭化のための 5か年加速化対策」に基づく工事	いのちとくらしをまもる防災減災 国土強靭化対策工事(5か年加速化対策)

4. 試験方法

4-1 突固め試験方法

1. 適用と方法

この試験方法は盛土施工にあたって締固め度を決めるために行うものであり、JIS A 1210「突固めによる土の締固め試験方法」に従うものとし、試験方法は原則としてA法で行うものとする。ただし、試料の許容最大粒径が19mmよりも大きく40mm以下の試料についてはれき補正によらずB法によるものとする。なお、試験の準備方法及び使用法は、次表の通りとする。

表 4-1-1 試料の準備方法および使用法

土質	呼び名
一般的な土	a
土粒子が碎け易い土、あるいは比較的含水が高い粘性土などのようなオーバーコンパクションを生ずる恐れのある土	b
風化火山灰のように乾燥の影響を強く受ける土	c

2. 規定粒径以上のれきを含む土の密度補正法

この補正法は、規定粒径以上のれきを多く含む土の室内突固め試験値に対する補正法を示したものである。この補正法は、Walker-Holtzの理論によったもので、地盤工学会編土質試験法、締固め試験の章に従うものとする。規定粒径以上のれきを含む土の乾燥密度は次の式によって計算する。

$$\rho_d = \frac{1}{\frac{(1-P)}{\rho_{b1}} + \frac{(1+w\rho_s/\rho_w)P}{\rho_s}}$$

ここに、

ρ_d : 土のみの乾燥密度

ρ_s : れき（規定粒径以上）粒子の密度

w : れき（規定粒径以上）の含水比

ρ_w : 水の密度

P : れきの混合比

$$P = \frac{m_s 1}{m_s 1 + m_s 2}$$

$m_s 1$: 土の固体の部分の質量

$m_s 2$: れきの固体の部分の質量

[注] 補正標準値の適用範囲は混れき率30~40%以下とする。

4-2 盛土の品質管理方法

試験盛土によりあらかじめ締固め基準を定める場合を除いては、次の規格値を満足しなければならない。

(1) 締固めの曲線から明らかに最大乾燥密度が得られる場合

ア

(ア) 盛土材の自然含水比が w_a 以下である場合、(図(1))には、 $\rho_{d_{max}}$ の90%以上の締固め度になるように密度管理を行う。

(イ) 衝撃加速度試験による場合は、締固め度90%に対応する衝撃加速度を基準となる衝撃加速度とし、現場の衝撃加速度が基準となる衝撃加速度以上となるように管理する。


イ 盛土材の自然含水比が w_a よりも w_b 以下である場合(図(2))で、やむをえず現状のまま施工する場合には、空気間隙率(V_a)飽和度(S_r)を基準値の範囲になるように管理しなければならない。

ウ 盛土材の自然含水比が w_b を超えるような場合(図(3))には、何らかの不良土対策を行う。

(2) 締固め曲線から明確な最大乾燥密度が得られない場合

ア 球体落下試験による場合は、D値が6.3cm以下になるように管理しなければならない。

イ 衝撃加速度試験による場合は、試験施工により目標衝撃加速度を求め現場の衝撃加速度がこれ以上となるように管理しなければならない。



ρ_{dmax} : 最大乾燥密度

w_{opt} : 最適含水比

w_a : 最大乾燥密度の基準締固め度に相当する密度に対応する過剰含水比

w_b : 施工限界含水比(トライアイカビリティの確保が困難となる含水比)

4-3 現場密度測定方法

適用と方法

この試験は、現場における土の乾燥密度、飽和度等を求めるための試験方法について規定する。密度測定法は、JIS A 1214（注砂法）の方法及び土質調査法（突砂法、コアカッター法）の施工管理試験の章に従うものとする。ただし、JIS A 1214で試験用砂の密度の検定及び濡斗を満たすのに必要な試験用砂の検定には、検定容器を用いることとする。

4-4 骨材洗い試験方法

1. 適用範囲

この試験方法は、道路路盤材及びこれに準ずる基層工に用いる道路用骨材に含まれる標準網ふるい $75\mu\text{m}$ を通過するものの全量をきめる試験について規定する。

2. 試験用器具

- (1) ふるいは標準網ふるい $75\mu\text{m}$ 及び 4.75mm を用いる。
- (2) 容器は試料をはげしく洗う際試料が飛び出さない程度に十分大きい容器を用いる。

3. 試 料

骨材の代表的試料は十分混合した材料からこれを採取し、かつ分離を起こさない程度の湿気がなければならない。試料の採取量は乾燥後において下記の量以上とする。

骨材の最大寸法 5 mm程度のもの 500 g

骨材の最大寸法 20 mm程度のもの 2,500 g

骨材の最大寸法 40 mm程度のもの及びそれ以上のもの 5,000 g

4. 試 験

- (1) 試料は 110°C をこえない温度で定質量となるまでに乾燥し、その質量を 0.02% まで正確にはかる。
- (2) 乾燥し質量を測定した試料を容器に入れ、試料をおおう程度に十分水を加える。つぎに試料をはげしくかきまわし、直ちに洗い粒子の流出しないように注意して洗い水を $75\mu\text{m}$ ふるいの上に 4.75mm ふるいを重ねた2個のふるいの上にあける。
- (3) かきまわし作業は $75\mu\text{m}$ ふるいを通過するこまかい粒子があらい粒子から完全に分離し、かつ、洗い水と共に流れ出る程度にはげしくこれを行う。
- (4) 重ねた2個のふるいにとどまったそれぞれ別の洗い終わった試料を入れる容器に移す。
- (5) 洗い終わった試料は 110°C をこえない温度で定質量となるまで乾燥し、それぞれの質量を 0.02% まで正確に測定する。

5. 結果の計算

試験結果は次の式によって計算する。

A = 洗う前の乾燥質量

B = 洗ったのち 4.75mm ふるいにとどまったくものの乾燥質量

C = 洗ったのち4.75mmふるいを通過し、75μmふるいにとどまったものの乾燥質量

標準網ふるい75μmを通過する量の全量に対する百分率

$$= \frac{A - (B + C)}{A} \times 100$$

標準網ふるい75μmを通過する量の標準網ふるい4.75mmを通過する量に対する百分率 (シルト分以下含有量)

$$= \frac{A - (B + C)}{A} \times 100$$

[注] この試験方法は北海道開発局開発土木研究所で定めたものである。

4-5 火山灰洗い試験方法

1. 適用範囲

この試験方法は道路の凍上抑制層用材料として用いる火山灰に含まれる標準網ふるい75μmを通過するものの全質量をきめる試験について規定する。

2. 試験用器具

- (1) ふるいは標準ふるい75μm及び2mmを用いる。
- (2) 容器は試料をはげしく洗う際試料が飛び出さない程度に十分大きい容器を用いる。

3. 試 料

火山灰の代表的試料は十分混合した材料からこれを採取し、かつ、分離を起こさない程度の湿気がなければならない。試料の採取量は乾燥後において下記の量以上とする。

試料の最大寸法 5mm程度のもの 250g

試料の最大寸法 20mm程度のもの 1,000g

4. 試 験

- (1) 試料は110°Cをこえない温度で定質量となるまで乾燥し、その質量を0.02%まで正確にはかる。
- (2) 乾燥して質量を測定した試料を容器に入れ試料をおおう程度に十分水を加えて、24時間放置したのち、試料をはげしくかきまわし、直ちにあらい粒子の流出しないように注意して洗い水を75μmふるいの上に2mmふるいを重ねた2個のふるいの上にあげる。
- (3) かきまわし作業は75μmふるいを通過するこまかい粒子から完全に分離し、かつ洗い水と共に流れ出る程度にはげしくこれを行う。
- (4) 重ねた2個のふるいにとどまったくものは、洗い終った試料中にもどす。
- (5) 洗い終った試料は110°Cをこえない温度で定質量となるまで乾燥し、この質量を0.02%まで正確に測定する。

5. 結果の計算

試験結果は次の式によって計算する。

75 μm ふるいを通過する量の百分率

$$= \frac{\text{洗うまえの乾燥質量} - \text{洗ったあとの乾燥質量}}{\text{洗うまえの乾燥質量}} \times 100$$

[注] この試験方法は北海道開発局開発土木研究所で定めたものである。

4-6 火山灰強熱減量試験方法

1. 適用範囲

この試験法は道路の凍上抑制層用材料として用いる火山灰の強熱減量を決定する試験について規定する。

2. 用語の意味

強熱減量とは規定の温度 (110°C) で乾燥した試験を規定の高温度 (650~950°C) に熱したときの試料の質量の減少割合を百分率で表したものという。

3. 試験用器具

- | | |
|------------|-----------------------|
| (1) 乾燥器 | 温度を 110°C に保ち得るもの |
| (2) 電気炉 | 温度を 650~950°C に保ち得るもの |
| (3) デシケーター | |
| (4) ルツボ | 容量 25~35ml の磁製ルツボ |
| (5) ハカリ | 感量 0.001g のもの |
| (6) ルツボばさみ | |

4. 試験

- (1) 使用するルツボはきれいに洗い、電気炉で 30 分間 650~950°C に熱したのちデシケーター中で室温まで冷却して質量を正確にはかる。更に同様の操作をくり返して、質量を正確にはかり前にはかった質量と比較して同じであれば、その値をルツボの質量とする。前にはかった質量と異なるときは、同じになるまでこの操作をくり返す。
- (2) 代表的な試料を 75 μm ふるいでふるい分け、通過した部分から約 2 g をルツボにとり、質量を正確にはかり、乾燥器に入れて温度 110°C で定質量になるまで乾燥し、デシケーターに入れて室温まで冷却し質量を正確にはかる。
- (3) 乾燥して、質量を測定した試料を電気炉に入れ、温度 650~950°C で 1.5~2.5 時間加熱したのち、デシケーター中で室温まで冷却し、質量を正確にはかる。この場合ふたたび電気炉に入れ同じ温度で 30 分間加熱したのちデシケーター中で冷却して質量をはかり、前にはかった値と同じであれば、この値を強熱後の試料及びルツボの質量とする。前にはかった質量と異なるときは同じになるまでこの動作をくり返す。

5. 結果の計算

- (1) 試験結果は次の式によって計算する。

$$\text{強熱減量} = \frac{A - B}{A} \times 100 (\%)$$

A - C

A = 110°Cで乾燥した試料の質量 + ルツボの質量

B = 650~950°Cで強熱した試料の質量 + ルツボの質量

C = ルツボの質量

(2) 試料は同一試料について3回以上行い、その平均値をとる。

[注] この試験方法は北海道開発局土木試験所で定めたものである。

4 - 7 球体落下試験方法

1. 適用範囲

この規格は、主として軽石質未風化火山灰の盛土及び凍上抑制層として用いられる火山灰と砂の締固め施工管理又は路床の支持力の大小を判定する方法のひとつである球体落下の試験方法について規定する。

2. 定義

一定質量、一定直径の球体を一定高さから路床に落下させ、そのとき路床等に生ずるくぼみの弧の長さから支持力の大小を判定する方法。

3. 試験用具

(1) 球 体

直径 90.4mm、総質量 4.07kg のロッドのついた鋼鉄製の球体(もしくは半球体)とする。

(2) ガイド

ガイドは球体止め装置(ストッパーハンドル)を備えており、落下高が 600mm あるものとする。

(3) 水準器

球体を自由落下させるためにガイドを鉛直に保たせたもの。

(4) 記録計

記録計用方眼紙に記録計の針を D 値 = ゼロ cm の目盛部分に合わせ球体の落下によって生じた D 値を記録用紙に記録するもの。

(5) その他の用具

記録計用方眼紙、直ナイフ等

4. 試験方法

(1) 固い平面上において球体落下試験機を設置して球体表面とガイド底部を同一面に設置した際に、記録計における D 値がゼロ cm となるように検定する。

(2) 試験箇所の地表面を直ナイフ等で水平にならす。このとき地表面上に測定面が不均一で測定値に大きな偏差が生じないようにゆるんだ土砂、れき等があれば取り除く。

(3) 特に凍上抑制層として砂を用いる場合は、表面近くの乾燥した砂を取り除き、湿潤状態の砂について試験を行う。


(4) 平らにならした地表面に球体落下試験機を置き水準器でガイドが鉛直か否かを確認する。

- (5) 記録計のスライド定規が、ロットについている測定ピンとぶつからない位置に寄せられているか否かを確認する。
- (6) 地表面より 60cm の高さでストッパー ハンドルにより一担固定したのちハンドルを作動して球体を地表面に落下させる。その後ロットについている測定ピンと記録計のスライドルールを接触させて記録計の位置を固定して記録計用紙を巻き送り D 値を自記させる。
- (7) この操作を前面の試験地から 1m 程度離れた地点で 3 回以上くり返す。

5. 試験結果の整理

記録計に記された長さをスライド定規の縮尺に応じて割増し（通常 3 倍）を行い測定値とする。各々測定値の平均をもって D 値（cm）とする。

[注] この試験方法は北海道開発局土木試験所で定めたものである。



4-8 衝撃加速度試験方法

1. 適用範囲

この規格は、盛土の締固め施工管理を判定する方法の一つである衝撃加速度試験方法について規程するものである。なお、本試験法は、締固め試験により、明確な最大乾燥密度が得られる試料と、それ以外の試料では適用の方法が異なる。

また、セメントや生石灰などの固化材により改良した材料の強度推定法としても適用できる。

2. 定義

一定重量、一定直径の半球体を有するランマーを一定の高さから路床等に自由落下させ、そのときの衝撃加速度の大きさから締固めの施工管理を判定する方法。

3. 試験方法

(1) 準備

ア 衝撃加速度試験機(図-1参照)：衝撃加速度を測定するためのもので以下の機能を有するものとする。

(ア) ランマー

先端が直径6cmの半球状で総重量4.5kgの鋼鉄製の重錘で、200Gまで計測出来、精度が±1%以下である圧電型加速度センサーを内蔵するもの。

(イ) ガイド

ガイドは、ランマーを止めるための装置(ストッパー・ハンドル)を備えており、ランマー引上げ時の高さを40cmに調節できるもの。

(ウ) 水準器

ランマーを自由落下させるためにガイドを鉛直に保たせるもの。

(エ) 出力端子

衝撃加速度試験機で感知した衝撃加速度を計測器へ出力させるための端子。




図-1 衝撃加速度試験器

イ 計測器(図-2参照)：衝撃加速度試験機で感知した衝撃加速度の値を同時にデジタル表示できるもので、以下の機能を有するものとする。

(ア) 入力端子

衝撃加速度試験機で感知した衝撃加速度を計測器へ入力するための端子。

(イ) 出力端子

衝撃加速度試験機で感知した衝撃加速度を計測器から外部のモニターへ出力するための端子。

(ウ) バッテリー


D C 6 V のカートリッジ式のもの。

(I) バッテリー電圧モニター
カートリッジ式のもの。

(才) 表示器
計測器で受けとった衝撃加速度を小数点以下一位まで表示できるもの。

(カ) プリンター
表示器に表示された衝撃加速度を出力できるもの。

(キ) スイッチ群
作業に必要なスイッチを有していること。



図－2 計測器断面図

(2) 測定方法

- ア 衝撃加速度試験機の出力端子と計測器の入力端子とケーブルで接続する。
- イ 計測器の電源スイッチを入れ、電圧モニターでバッテリー残量を確認する。
- ウ 表示器に表示が出たらゼロクリアースイッチを押し、表示が0Gとなるようする。
- エ ストップハンドルを緩める。
- オ キャリブレーション用のアクリル台を衝撃加速度測定装置に挿入し、ランマ-を落下させ、50G前後であることを確認する。
- カ 衝撃加速度試験機を測定箇所に置く。
- キ ハンドルを引き上げて、ランマーを測定面より40cmの高さに固定する。
- ク 測定器のゼロクリアースイッチを押して、表示が0Gになっていることを確認する。
- ケ 衝撃加速度試験機のストップハンドルにより、ランマーを地表面に自由落下させる。
- コ このときの表示を読み取り、衝撃加速度としてプリンターに出力させる。
- サ 2点目以降の測定は、カ～コを繰り返す。

(3) 室内試験

基準となる衝撃加速度の決定

(7) 締固め試験によって明確な最大乾燥密度が得られる試料

15 cm モールド、2.5 kg ランマーを使用し、自然含水比状態の試料について、突固め回数を一層当たり 10、25、40、55 回として 3 層突固めを行い、この 4 種類の突固め回数における衝撃加速度を (2) 測定方法により測定する。モールドの表面で 4 点程度衝撃加速度 (I) の測定を行い、平均値を各突固め回数における衝撲加速度として、乾燥密度 (ρ_d) との関係を求める。突固め試験で得られた最大乾燥密度の 90% に対応する衝撲加速度を基準となる衝撲加速度 (I_0) とする。(図-3 参照)




図-3 締固め試験によって明確な最大乾燥密度が得られる試料の基準となる衝撲加速度

(イ) 締固め試験によって明確な最大乾燥密度が得られない試料

別途試験盛土を行い衝撲加速度の基準値を定める(図-4 参照)。

施工現場で盛土を 4、5、6、7、8 回転圧し、各層ごとに 2. の測定方法により衝撲加速度を測定する。転圧回数と衝撲加速度の関係を図-4 にまとめ、衝撲加速度が一定値となる衝撲加速度を目標衝撲加速度とする。




図-4 締固め試験によって明確な最大乾燥密度が得られない試料の基準となる衝撲加速度

(ウ) セメントや石灰などの固化材により改良した材料の強度推定法

- a. セメントや石灰などの固化材により改良した材料を、15cm モールド、2.5kg ランマーを用いて、5 層 55 回で締め固める。
- b. このときと同じ密度で直径 5 cm、高さ 10cm 程度の供試体を作製する。
- c. 15cm モールドの供試体は衝撲加速度の測定用、5 cm モールドは一軸圧縮試験用とする。

- d. 7日間養生した後、衝撃加速度試験を 2. の方法で、一軸圧縮試験を JIS A1216により行う。なお、養生にあたっては、JGS 0821によること。
- e. 固化材添加率を変えた試料4種類程度について、上記aからdを行う。
- f. 4種類の固化材添加率で改良した材料について測定した衝撃加速度と一軸圧縮強さより、図-5を求める。
- g. 図-5より目標一軸圧縮強さに対応する衝撃加速度を基準となる衝撃加速度とする。




図-5 セメントや石灰などの固化剤を改良した
試料の基準となる衝撃加速度

(4) 現場試験

- ア 試験箇所を1m四方選定し、地表面を5cm程度削り、直ナイフ等で水平にならす。このとき緩んだ土砂、れき等があれば取り除く。
- イ (2)の測定方法により現場の衝撃加速度を測定する。
- ウ 現場の含水比を測定する。なお、現場衝撃加速度の測定は盛土施工直後に行うこととする。

4. 試験結果の整理

現場で得た衝撃加速度と基準となる衝撃加速度と比較して品質管理を行うものである。

[注] この試験方法は北海道開発局開発土木研究所で定めたものである。

4-9 無収縮モルタル試験方法

1. 適用範囲

この試験方法は、橋梁用支承の据付けにあたってグラウト材として使用される無収縮モルタルの品質管理を目的として、実施される試験に適用するものである。

2. 試料の採取

試料は1ロットから平均品質をあらわすように縮分して必要量を採取しなければならない。

3. 試 料

(1) 試料の一般条件

品質管理試験の行う試験室の温度は±3°C、RH、80%以上を原則とする。試験結果の報告には、試験室の温度、湿度およびモルタル温度を明記しなければならない。

(2) 凝結時間試験方法

ア 試験用用具

器具はASTM-C403T「プロクター貫入抵抗針を用いるコンクリートの凝結試験方法」の規格に準拠するものとし、プロクター貫入抵抗針、内径14cm×内高13cmの金属製容器及び突き棒等を用いる。

イ 試 験

容器にグラウド試料を2層に分けて入れ、各層は突き棒を用いて、それぞれ15回突き、試料表面を平滑にする。試料充填後30分毎及び試験の直前に表面のブリージング水を除去し、貫入抵抗針を用い、グラウト中に針が1インチの深さに10秒で貫入するようにし、この時の荷重を貫入抵抗針の面積で割った値をグラウト材の貫入抵抗値とする。この抵抗値が、35kg/cm²(500psi)及び280kg/cm²(400psi)に達したときの時間をそれぞれ測定する。

ウ 表 示

凝結始発時間は抵抗値35kg/cm²のときの測定時間を、終結時間は抵抗値280kg/cm²のときの測定時間を分単位で始発何分、終結何分とそれぞれ表示する。

(3) 付着強度試験方法

ア 試験用器具

器具は、幅15cm×長さ15cmの水密性のある型枠、突き棒、鉄板製の支台、球座その他を使用する。

イ 供試体製造

付着強度試験用の供試体は、3個同時に製作するものとし、この製造及び養生は土木学会規準「モルタルの圧縮強度試験による砂の試験方法」(供試体の製造)に準拠して製造及び養生を行う。この供試体の中央には、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定する“SR24”普通丸鋼φ19を浮サビ、曲げなどを除去して埋込む。

ウ 試 験


試験は鉄板製の支台、球座を用い、50t万能試験機によって約1ton/分の載荷速度で荷重を加え、供試体が破壊に至るまでの最大荷重を記録する。試験を行う供試体の材例は28日とする。

エ 表 示

鉄筋と試料モルタルの付着強度は、前項で記録した最大荷重に対して、次式で計算した値によって1kg/cm²まで表示する。


$$\text{付着強度} = \frac{W_{\max}}{U \times l} \quad (\text{kg}/\text{cm}^2)$$

ここに、 W_{max} : 最大荷重
 U : 鉄筋の公称周長
 l : 鉄筋の埋込み長



4-10 即脱型ブロックの空気量試験法

即脱型ブロックの空気量測定方法～北海道開発局法



- [注] 1. 試験用器具はJIS A 1128による。ただし容器容量は7lとする。
 2. 骨材修正係数は考慮しない。
 3. 測定はブロック成形前のコンクリートを上記方法で午前・午後1回測定する。

4-11 ロックボルトの引抜試験

1. 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

2. 計測の要領

- (1) ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。
- (2) 実施時期は、施工後3日経過後とし、最大引抜荷重は100KNとする。

3. 結果の報告

結果は図1の要領で整理する。

4. 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図のA領域に留まっている場合には、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また地山条件によると思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等を勘案して、ロックボルトの設計を修正する。




図1 ロックボルトの引抜試験

5. ロックボルトの引抜試験方法

この方法は、ISRMの提案する方法に準拠したものである。

(International Society for Rock Mechanics, Comission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Committee on Field Tests Document No. 2. 1974)

ア 引抜準備試験

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないよう図2のように反力プレートをボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。

イ 引抜試験

引抜試験は、図3のように、センターホールジャッキを用い、油圧ポンプで10KN毎の階段載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読みとる。

ウ 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(ア) 吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取りこわして岩盤面を露出させるか、あるいはあらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試験の結果が得ら

れている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場合もある。

- (イ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいものを、用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。
- (ウ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。




図2 反力座の設置




図3 引抜試験概要図

4-12 区画線試験法

1. 適用範囲

この要領は、加熱型トラフィックペイント及び常温型トラフィックペイントによる区画線工事に適用する。

2. 使用機械器具

本試験に使用する機械及び器具等は次によるものとする。

ア はかり

- (ア) ひょう量 1Kg 感量 0.5g 1台
- (イ) ひょう量 10Kg 感量 5 g 1台

イ ストップウォッチ又は時計

ウ ブリキ板 30cm×50cm×0.3mm 6枚以上

エ 長さ 30m 以上のアスファルトフェルト紙、ビニール、布、紙等

オ スケール

カ 吐出受けかん

3. 各種施工機械の特性を十分に把握した上で、下記の項目について、最適施工条件を選択する。

(1) アトマイジング圧：エアースプレーの場合のペイントを霧状にして路面に吐出する圧力

(2) ペーサー圧(エアレス方式の場合は第一次ペイント圧)：ペイントタンクよりペイントを吸上げる圧力

(3) 第二次ペイント圧エアレス方式においてペイントに圧を加えて路面に吐出する圧力

(4) ビーズ圧

(5) ペイント温度

(6) 水 温

(7) アジャスト、ボルト、ビーズの吐出量を変化させる調節ネジ

(8) ラウンディングエアキャップ、アジャストボルトと密接な関係があり接続するバネを押さえるふた

(9) 施工機械走行速度

4. 静止状態での検査

(1) 前記施工条件を選択した上でペイント及びビーズが規定量吐き出されるか否かを検査するものである。

(2) 規定量とは仕様書に定められた区画線として路面に定着させる量に散した量を加えたものである。

(3) 同一条件における吐出量測定はペイント、ビーズとも3回実施し、その平均値をとるものとするが、個々の測定値からペイントの場合は2%、ビーズの場合は5%以上の変動があってはならない。

5. 走行状態での検査

(1) 選択した走行速度をもってペイント及びビーズを吐出、仕様書に定められた量が定着されているか否か、及び施工パターン、施工幅を検査するものである。

(2) 使用圧力、ペイント温度は原則として前記静止状態での検査によって定められた値を使用する。

(3) ペイントのみの定着量、ペイント及びビーズを合わせた定着量についてそれぞれ3回測定し、その平均値をとるものとする。

6. 報告書

試験の経過、測定値、施工に使用した条件値を明記した報告書を作成、提出するものとする。

4-13 粗面メッキ鉄線摩擦係数試験法

粗面メッキ鉄線の表面摩擦係数0.7以上を合否判定する装置基準は次のとおりとする。

1. 試験片

(1) 試験片は生産状態のまま(コイラー曲率の付いた状態)とする。


試験片は叩いたりしてまっすぐ伸ばさないこと。

(線に凹凸が発生し摩擦係数に影響を与える)

(2) 長さ 270mm × 2本／キャリア

2. 試験装置

(1) 装置図



(2) 積載部

① 滑面錘寸法 80mm × 80mm × 80mm

② 滑面ゴム寸法 80mm × 80mm × 20mm 重量 : 4kg

③ 引張錘寸法 φ65mm × 108 重量 : 2.8kg

(3) 滑面ゴム規格 JIS T 8101(安全靴)

3. 試験方法

(1) 試験装置を水平にセットする。

(2) 試験片の上面が浸かるように水を入れておく。

(3) 試験片2本を並べる。

(4) 底面部に滑面ゴムを取り付けた滑面錘を、2本の試験片に掛かるように載せる。

(5) 引張錘のワイヤーを滑面錘のフックに掛け、ワイヤーを滑車溝に通しながら静かに引張錘を手から離す。

4. 判定

滑面錘がズルズルと滑り、装置内側枠に当たり停止したときは「不合格」と判定する。

5. その他

滑面ゴムが荒れている場合は、交換する。

4-14 六価クロム溶出試験

(セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領(案))

1. 適用範囲

本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を現位置もしくはプラントにおいて

て土と混合する改良土の六価クロム溶出試験に適用するものとし、対象工法は表一のとおりとする。ここで、セメント及びセメント系固化材とは、セメント含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤を加えたものを含める。

2. 試験の種類及び方法

本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。

2—1 セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験

本試験では現地盤内の土と混合して施工される地盤改良を対象とする。

(1) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験法1」という）

環境庁告示46号溶出試験は、土塊・団粒を粗碎した2mm以下の土壤を用いて6時間連續振とうした後に、六価クロム溶出量を測定する方法である。（注1）

この試験は、固化材が適切かどうかを確認すること目的に行う。

(2) 施行後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験法2」という）

改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロムの溶出量を確認する目的で行う。

(3) 施行後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験法3」という）

タンクリーチング試験、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出量を測定する方法である（添付資料2を参照）。この試験は、改良土量が5.000m³（注2）程度以上または改良体本数が500本程度以上の改良工事のみを対象に、上記（2）で溶出量が最も高かった箇所について、塊状の試料からの六価クロム溶出量を確認する目的で行う。

(4) 試験方法2及び3の実施を要しない場合

試験方法1で六価クロム溶出量が土壤環境基準を超えたなかったセメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、試験方法2及び3を実施することを要しない。ただし、火山灰質粘性土を改良する場合は、試験方法1の結果にかかわらず、試験方法2及び3を実施するものとする。

（注1）環境庁告示46号溶出試験（添付資料1）のとおり、平成3年8月23日付け環境庁告示46号に記載された規格で行う。

（注2）施工単位がm²となっている場合はm³への換算を行う。

2—2 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合の試験

本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。

- 1) 建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント系及びセメント系固化材によって改良する場合
- 2) 過去もしくは事前にセメント系及びセメント系固化材によって改良土を掘削し、再利用する場合

表—1 溶出試験対象工法

工種	種別	細別	工法概要
地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 スラリー攪拌	〈深層混合処理工法〉地表からかなりの深さまでの区間をセメント系及びセメント系固化材と原地盤土とを強制的に攪拌混合し、強固な改良地盤を形成する工法
		薬液注入	地盤中に薬液(セメント系)を注入して透水性の減少や原地盤強度を増大させる工法
	表層安定処理工	安定処理	〈表層混合処理工法〉セメント系及びセメント系固化材を混入し、地盤強度を改良する工法
	路床安定処理工	路床安定処理	路床土にセメント系及びセメント系固化材を混合して、路床の支持力を改善する工法
舗装工	舗装工各種	下層路盤 上層路盤	〈セメント安定処理工法〉現地発生材、地域産材料またはこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これにセメント系及びセメント系固化材を添加して、処理する工法
仮設工	地中連続壁工(柱列式)	柱列杭	地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土留擁壁とする工法のうち、ソイルセメント柱列壁等のように原地盤土と強制的に混合して施工されるものを対象とし、場所打ちコンクリート壁は対象外とする
〈備考〉			
1. 土砂にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、土地造成工法についても対象とする。			
2. 本試験要領では、石灰パイル工法、薬液注入工法(水ガラス系・高分子系)、凍結工法、敷設材工法、表層排水工法、サンドマット工法、置換工法、石灰安定処理工法は対象外とする。			

(1) 配合設計、プラントのにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験(以下、「試験法4」という)この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壤環境基準値以下であるかを確認する目的で行う。本試験は改良土の発注者(以下、「供給する者」という)に試験結果を提示しなければならない。また、利用者は発生者からの試験結果の提示を受けなければならない。環境庁告示46号溶出試験の方法は2—1(1)に同じ。

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験法5」という）

2—1 (2) に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。

(3) 施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験法6」という）

2—1 (3) に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。


3. 供試体作成方法及び試験の個数

工事の目的・規模・工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下にその例を示す。

3—1 セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合

(1) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験（「試験法1」に対して）

室内配合試験時の強度試験等に使用した供試体から、400 g ~ 500 g 程度の試料を確保する。配合設計における室内配合試験では、深度方向の各土層（あるいは改良される土の各土質）ごとに、添加量と強度との関係が得られるが、実際には下図のように、室内配合試験を行った添加量（配合 A、B、C）と、現場添加量（目標強さに対応した添加量）とが一致しない場合が多い。そのため、室内配合試験のなかから、現場添加量に最も近い添加量の供試体（配合 C）を選び、各土層（あるいは改良される土の各土質）ごとに供試体（材齢7日を基本とする）を1検体ずつ環境庁告示46号溶出試験に供する。



(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験

（「試験方法2」に対して）

現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理に用いた、もしくは同時に採取した試料（材齢28日を基本とする）から400 g ~ 500 g 程度の試料を確保する。なお、試料の個数は、以下のように工法に応じたものを選択する。

<試験個数1>表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工、改良土盛土工など

1) 改良土量が5,000m³以上の工事の場合

改良土量が1,000m³に1回程度（1検体程度）とする。

2) 改良土量が1,000m³以上5,000m³未満の工事の場合

1工事当たり3回程度（合計3検体程度）

3) 改良土量が1,000m³に満たない工事の場合

1工事当たり1回程度（合計1検体程度）

<試験個数2>深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続壁土留工など

1) 改良体が500本未満の工事の場合

ボーリング本数（3本）×上中下3深度（3検体）=合計9検体程度とする。

2) 改良体が500本以上の工事の場合

ボーリング本数(3本+改良体が500本以上につき250本増えるごとに1本)

×上中下3深度（計3検体）=合計検体数を目安とする。

(3) タンクリーチング試験（以下、「試験法3」に対して）

改良土量が5,000m³程度以上または改良体本数が500本程度以上の規模の工事においては、施工後の現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング地点において、できるだけ乱れの少ない十分な量の試料(500g程度)を確保し、乾燥させないよう暗所で保管する。タンクリーチング試験は、保管した試料のうち「試験方法2」で溶出量が最大値を示した箇所の1試料で実施する。

3—2 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合

(1) 配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験（「試験法4」に対して）

1) 建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良する場合

室内配合試験による配合設計を行う場合は3—1(1)に同じ。ただし、配合設計を行わない場合においては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000m³程度に1検体の割合で環境庁告示46号溶出試験を行う。

2) 過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利用する場合

利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000m³程度に1検体の割合で環境庁告示46号溶出試験を行う。

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（「試験方法5」に対して）

3—1(2)に同じ。ただし、「試験方法2」を「試験方法5」と読み替える。

(3) タンクリーチング試験（以下、「試験方法6」に対して）

3—1(3)に同じ。ただし、「試験方法3」を「試験方法6」と読み替える。

4. 六価クロム溶出試験等の積算の考え方について

(省略)

5. 特記仕様書記載例

(省略)

(添付資料1)

土壤の汚染に係わる環境基準について（抜粋）（平成3年8月23日環境庁告示46号）

改正 平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・
平成13環告16・平成20環告46

公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第9条の規定に基づく土壤の汚染に係わる環境基準について次のとおり告示する。環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第1項による土壤の汚染に係わる環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という）並びにその達成機関等は、次のとおりとする。

第1 環境基準

- 1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
- 2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係わる土壤の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
- 3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に関わる物質の利用または処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壤については、適用しない。

第2 環境基準の造成期間等

環境基準に適合しない土壤については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努めるものとする。なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壤の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

別 表

項目	環境上の条件	測定方法
六価クロム	検液1Lにつき0.05mg以下であること。	規格65.2に定める方法

備 考

- 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

付 表


検液は、次の方法により作成するものとする。
1 カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、P C B 及びセレンについては、次の方法による。
(1) 採取した土壤の取扱い 採取した土壤はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土壤採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。
(2) 試料の採取 採取した土壤を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗碎した後、非金属製の2mmの目のふるいを通過させて得た土壤を十分混合する。
(3) 試料液の調整 試料（単位：g）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イオン濃度指数が5.8以上6.3以下となるようにしたもの）（単位：ml）とを重量体積比10%の割合で混合し、かつ、その混合液が500ml以上となるようにする。
(4) 溶出 調整した試料液を常温（おおむね20°C）常圧（おおむね1気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を毎分約200回に、振とう幅を4cm以上5cm以下に調整したものの）を用いて、6時間連続して振とうする。
(5) 検液の作成 (1)から(4)の操作を行って得られた試料液を10分から30分程度静置後、毎分約3,000回転で20分間遠心分離した後の上澄み液を孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過してろ液を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これを検液とする。

分析方法と留意点

本指針で示した汚染土壤に係る分析方法の概要とその留意点は、次のとおりである。

(1) 土壤中重金属等の溶出量分析方法（土壤環境基準、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に掲げる方法）

① 検液の作成（溶出方法）



(参考)

1. 六価クロムの土壤環境基準

六価クロムの土壤環境基準は土壤からの浸透水が地下水を汚染しないという観点で設定されている。すなわち六価クロムが人体に摂取される経路として飲み水に着目し、その直接の水源もしくは河川水等の涵養水源となる地下水の水質保全するという考えである。この地下水の水質基準を、公共用水域の水質環境基準と同じ様に0.05mg/Lと定め、土壤環境基準は土壤からの六価クロム溶出濃度0.05mg/Lを満たすように設定されたものである。

この公共用水域の水質環境基準(0.05mg/L)は、わが国の水道水質基準等に基づき、慢性毒性の観点から設定されているものである。

なお、土壤環境基準(0.05mg/L)に関しては、当該土壤が地下水表面から離れており、原状において当該地下水中の六価クロムの濃度が地下水1リットルにつき0.05mgを超えていない場合には、検液1リットルにつき0.15mgとされている。

2. 六価クロムの溶出が少ない固化材

普通のセメントに比べて六価クロムの溶出が少ない固化材としては、高炉セメントがある。また、六価クロムの溶出量が少ない新たなセメント系固化材が開発されている。

② 定量方法

ア カドミウム、鉛、六価クロム

(ア) フレーム原子吸光法 (JIS k 0102 の 55.2、54.2、65.2.2)

六価クロム

①試料の適量を採り、0.1~1mol/L の硝酸溶液とする。(注: 懸濁物を含む場合はろ過する)

クロム(Ⅲ)が含まれる場合

②500ml 以下の試料を採り、硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)溶液 1ml、アンモニア溶液を加え、微アルカリ性で煮沸する。ろ過し、温硝酸アンモニウム溶液で洗浄する。
ろ液と洗液を合わせ、硝酸を用いて 0.1~0.5mol/L の硝酸溶液とする。

(鉛、カドミウムの記述につき省略)

試料の一定量をフレーム中に噴霧する。

測定物質の波長(カドミウム(28.8nm)、鉛(283.3nm)、六価クロム(357.9nm))の指示値を測定する。

試料と同量の水を用いて空試験を行い、試料の指示値を補正する。

検量線から分析対象物質の量を求める。

(ウ) ICP 発光分析法 (JIS k 0102 の 55.4、54.4、65.2.4)

六価クロム

①試料の適量を採り、0.1~1mol/L の硝酸溶液とする。(注: 懸濁物を含む場合はろ過する)

クロム(Ⅲ)が含まれる場合

②500ml 以下の試料を採り、硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)溶液 1ml、アンモニア溶液を加え、微アルカリ性で煮沸する。ろ過し、温硝酸アンモニウム溶液で洗浄する。
ろ液と洗液を合わせ、硝酸を用いて 0.1~0.5mol/L の硝酸溶液とする。

(鉛、カドミウムの記述につき省略)

試料をプラズマトーチ中に噴霧する。

分析対象物質の波長(カドミウム(214.438nm)、鉛(220.351nm)、六価クロム(206.149nm))の発光強度を測定する。

試料と同量の水を用いて空試験を行い、試料の指示値を補正する。

検量線から分析対象物質の量を求める。

ウ 六価クロム

ジフェニルカルバジド吸光光度法 (JIS K 0102 の 65.2.1)

※ ジフェニルカルバジド吸光光度法は、三価クロムを含有する場合の全クロム量の測定には適用できない。

鉄等の除去

- 1) 検液 40ml までを分液ロート (100ml) にとり、採取した検液 20ml につき硫酸 (1+1) 5ml を加え、これに過マンガン酸カリウム溶液を滴加し、わずかに着手させる。
- 2) クペロン (5%) 5ml、クロロホルム 10ml を加えて 30 秒間振り混ぜ、静置後、水層をビーカーに移す。

検液採取

- 3) 水層の適量 (Cr(VI) として 0.002~0.05mg を含む) を A, B 2 個のビーカーにとり、水酸化ナトリウム溶液 (0.4%) で中和する。

ビーカー A

- 4) メスフラスコ A (50ml) に移し、硫酸 (1+9) 3ml を加える。

ビーカー B

- 4) メスフラスコ A (50ml) に移し、硫酸 (1+9) 3ml 及びエタノール (95%) を少量加え、煮沸し、Cr(VI) を Cr (III) に還元する。放冷後、メスフラスコ B (50ml) に移す。

反応

- 5) メスフラスコ A 及び B を約 15°C に保ち、それぞれにジフェニルカルバジド溶液 (1%) 1ml ずつを加え、直ちに振り混ぜ、水を加えて 50ml の定容とし、5 分間放置する。

吸光度測定


- 6) メスフラスコ A の溶液の一部を吸収セルに移し、メスフラスコ B の溶液を対象として波長 540 nm 付近の吸光度を測定する。

タンクリーチング試験について

(添付資料 2)

タンクリーチング試験は下図のように、施工後の品質管理等の際に確保した試料を、塊状のまま溶媒中に水浸し、水中に溶出する六価クロムの濃度を測定するものである。試験方法及び手順は以下のとおりである。

1. 施工後のサンプリング等で確保していた試料から 400 g 程度の供試体は環境庁告示 46 号の溶出試験のように、土塊や団粒を 2 mm 以下に粗碎せず、できるだけ塊状のものを用いる。その際、
 - 1) 一塊の固体として確保できる場合は、固体物のまま
 - 2) 数個の塊に分割した状態の場合は、分割した塊の状態のまま
 - 3) 形状の保持が困難な粒状の状態で確保されるものについては、粒状のままを供試体とする。形状寸法は定めない。
2. 溶媒水として純水を使用する、純水の初期 pH は 5.8~6.3 とする。
3. 非金属製の容器を準備し、採取試料 400 g 程度を容器内に置く。その後、所定量の溶媒水（固液比 1 : 10、試料の乾燥重量の 10 倍体積の溶媒水 = 4 L 程度）を充填し、供試体の全てが水中に没するよう水侵させる。水侵の際にはできるだけ供試体の形状が変化しないよう注意し、水侵直後の供試体の状況をスケッチにより記録する。
4. 容器を密封後、20°C の恒温室内に静置する。この間、溶媒水の pH 調整は行わない。
5. 水侵 28 日後に溶媒水を採取し、六価クロムの濃度測定を行う。濃度測定は（添付資料 1）にしめた JIS K 0102 の 65.2 に定める方法とする。採水の際には溶媒水を軽く攪拌した後、濃度測定に必要な分量を採取し、孔径 0.45 μm のメンブランフィルターにてろ過する。
6. 試験終了後には、水中での供試体の状況をスケッチにより記録する。



5. コンクリートの耐久性向上対策

5-1 総 則

1. 適用範囲

土木構造物の耐久性を確保するために、工事施工時におけるコンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策を共通仕様書に基づき実施するものとする。

適用範囲は土木構造物に使用されるコンクリート及びコンクリート工場製品とする。ただし仮設構造物（建設後数年のうちに撤去するもの）のように長期の耐久性を期待しなくともよい構造物及び下記に掲げる構造物は適用除外とする。

(1) 塩化物総量規制

(ア) 現場打ちコンクリートの場合

- a 最大高さ 1 m 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物
- b 管（函）渠等（ ϕ 600mm 未満、600×600 未満）の構造物
- c 道路照明、標識、防護柵等の構造物
- d 消波・根固めブロック (鉄筋で補強されたものは除く)
- e コンクリート舗装 (鉄筋、鉄鋼等で補強されたものは除く)
- f トンネルの覆工コンクリート (")
- g ダム・流路工 (")

(イ) コンクリート工場製品の場合

- a 無筋コンクリート製品

5-2 コンクリート中の塩化物総量規制

1. 塩化物総量の規制値

塩化物総量の規制値は、共通仕様書（本文）第1編第5章無筋、鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

2. 試験

(1) 塩化物量の試験はコンクリート打設前あるいは、グラウトの注入前に行うものとする。

(2) 試験は、原則としてコンクリート打設場所で行う。ただし、やむを得ず試験を請負者がレディーミクストコンクリート工場で行う場合は現場技術者が立ち

会うものとする。

- (3) 試験は、コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1／2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。ただし、打設量が少量で半日で打設が完了するような場合には1回試験を行うものとする。また、コンクリートの種類（材料および配合等）や工場が変わる場合については、その都度、試験を行うものとする。（1試験の測定回数は3回とする）

注1) 塩化物総量の規制値の1／2以下とは、1試験における3回の測定値の平均値が、1／2以下でなければならない。

- (4) 試験結果の判定は、3回の測定値の平均値が、1. 塩化物総量の規制値に示している規制値以下であることをもって合格とする。なお、試験の結果不合格になった場合は、その運搬車のコンクリートの受け取りを拒否するとともに、次の運搬車から毎回試験を行い、それぞれ結果が規制値を下回ることを確認した後そのコンクリートを用いるものとする。ただし、この場合塩化物総量が安定して規制値を下回ることが確認できれば、その後試験は通常の頻度で行ってもよいものとする。

- (5) コンクリート工場製品を購入して使用する場合は、製造業者に工場での品質管理データを報告させ規制値に適合しているものを使用するものとする。

3. 測定器具及び測定方法

(1) 測定器

測定器は、その性能について（財）国土開発技術研究センターの評価を受けたものを用いるものとする。

(2) 容器その他の器具

測定に用いる容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に浸されず、また測定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着がないように洗浄した後、表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。

(3) 測定方法

ア 試料の採取

試料は、JIS A 1115（まだ固まらないコンクリートの試料採取方法）に従い必要量を採取するものとする。

イ 測 定

採取した試料は、さじ等を用いて十分かくはんした後、それぞれ測定に必

要な量を取り分ける。

ウ コンクリート中の塩化物含有量の計算方法

3回の測定値の平均値と、示方配合に示された単位水量により、コンクリート中の塩化物含有量を次式を用いて計算する。

$$C_W = K \times W_w \times (X / 100)$$

C_W : フレッシュコンクリート単位体積当たりの塩化物含有量
(kg/m³ C1⁻ 質量換算)

K : 測定値に示される換算物質の違いを補正するための係数
(C1⁻では 1.00、NaCl では 0.607)

W_w : 示方配合に示された単位水量 (kg/m³)

X : 3回の測定の平均値

(ブリージング水の C1⁻又は NaCl 換算塩化物濃度 (%))

4. 再試験

原則として測定器の作動に異常があると思われる場合以外は再試験は行わないものとする。

5. 測定記録

(1) 測定結果は別に示す様式「コンクリート中の塩分測定表」により提出するものとする。

(2) 測定値を後日確認できるように計器の表示部等を測定ごとにカラー写真撮影して提出するものとする。

(3) コンクリート工場製品の場合は、工場の品質管理データを提出するものとする。

5-3 アルカリ骨材反応抑制対策

1. 抑制対策

構造物に使用するコンクリートは、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの対策の中のいずれか1つについて確認をとらなければならない。なお、土木構造物については(1)、(2)を優先する。

(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート 1m³

に含まれるアルカリ総量を Na_2O 換算で 3.0kg 以下にする。

(2) 抑制効果のある混合セメント等の使用

JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメント [B 種または C 種] あるいは JIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメント [B 種または C 種]、もしくは混和材をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。

(3) 安全と認められる骨材の使用

骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモルタルバー法）^(注)の結果で無害と確認された骨材を使用する。

※ なお、海水または潮風の影響を受ける地域において、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の安全性に重大な影響を及ぼすと考えられる場合 ((3) の対策をとったものは除く) には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置を講ずることが望ましい。

(注) 試験方法は、JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）、JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）による。

2. 現場における対処の方法

(1) 現場でコンクリートを製造して使用する場合

現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、2. (1)～2. (3) のうちどの対策を用いるかを決めてからコンクリートを製造する。

(2) レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合

レディーミクストコンクリート生産者と協議して 2. (1)～2. (3) のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。

なお、2. (1)、2. (2) を優先する。

(3) コンクリート工場製品を使用する場合

プレキャスト製品を使用する場合製造業者に 2. (1)～2. (3) のうちどの対策によっているのかを報告させ適しているものを使用する。

3. 検査・確認の方法

(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制

試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6ヶ月の最大の値(Na_2O 換算値%)／100×単位セメント量(配合表に示された値 kg/m^3)
 $+ 0.53 \times (\text{骨材中の NaCl \%}) / 100 \times (\text{当該単位骨材量 } \text{kg}/\text{m}^3)$ + 混和剤中のアルカリ量 kg/m^3 が $3.0 \text{ kg}/\text{m}^3$ 以下であることを計算で確かめるものとする。

防錆剤等使用量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。

なお、AE剤、AE減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントのアルカリ量だけを考えて、セメントのアルカリ量×単位セメント量が $2.5 \text{ kg}/\text{m}^3$ 以下であることを確かめればよいものとする。

(2) 抑制効果のある混合セメント等の使用

高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)またはC種、もしくはフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)またはC種であることを試験成績表で確認する。

また、混和材をポルトランドセメントに混入して対策をする場合には、試験等によって抑制効果を確認する。

(3) 安全と認められる骨材の使用

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)による骨材試験は、工事開始前、工事中1回／6ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験機関(注)で行い、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。また、JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)による骨材試験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験機関^(注)において、JIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法—骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)」で骨材が無害であることを確認するものとする。

この場合、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。

なお、2次製品で既に製造されたものについては、請負者が立会い、製品に使用された骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。

フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材および石灰石については、試験成績表による確認を行えばよい。

(注) 公的機関またはこれに準ずる機関で、大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験機関、その他信頼に値する民間試験機関、中小企業近代化促進法(または中小企業近代化資金援助法)に基づく構造改善計画等によって設立された共同試験場、その他信頼に値するもの。なお、人工骨材については製造工場の試験成績表でよい)

4. 外部からのアルカリの影響について

2. (1) および2. (2) の対策を用いる場合には、コンクリートのアルカリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。

そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。

(1) 既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリ骨材反応を生じるおそれのある骨材を用いる場合

(2) 2. (1)、2. (2) の対策を用いたとしても、外部からのアルカリの影響を受け、被害を生じると考えられる場合

(3) 橋桁等、被害をうけると重大な影響をうける場合

5. 抑制対策の承諾

実施した抑制対策及び確認した結果をとりまとめ監督員の承諾を得るものとする。

コンクリート中の塩分測定表

工事名 _____

請負者 _____

測定者氏名				測定番号	測定値 (%) 又は空欄	塩分量 (kg/m ³)
立会者氏名						
測定年月日	令和	・	時刻	:	1	
工種				2		
コンクリートの種類				3		
コンクリートの 製造会社名						
セメントの種類						
混和剤の種類		m ³ 当たり使用量		平均値		
単位水量	kg/m ³					
測定器名						
備考：測定結果に対する処置を講じた事項等を記入する。						

(注) 塩分濃度を(%)で測定した場合は、次式で塩分量を求める。

$$\text{塩分量 (kg/m}^3\text{)} = \text{単位水量 (kg/m}^3\text{)} \times \text{測定値} \div 100$$


6. 適正なダンプ番号の表示について

(「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」より)

(表示番号の指定)

第四条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車（以下「土砂等を運搬大型自動車」という）を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。

○ ダンプ表示番号の表示(表示箇所…荷台の両側及び後面)



備考 表示方法は、ペンキ等により左横書き、文字・記号及び数字は黒色とし、地を白色とする。

経営する事業の種類	表示する文字 及び記号	届出時呈示を求められる書類
緑ナンバー 自動車運送業事業	(宮)	運送事業法の許可
白ナンバー 採石業	(採)	採石法による登録の写し
白ナンバー 碎石業	(碎)	大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届け書の写し、採石のための設備に係る登記簿謄本
白ナンバー 砂利採取業	(砂)	砂利採取法による登録の写し
白ナンバー 砂利販売業	(販)	砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書
白ナンバー 建設業	(建)	建設業法による許可書の写し
白ナンバー その他	(他)	廃棄物処理については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

北海道運輸局支局名	表示する文字
札幌運輸支局	札 品
函館運輸支局	函 館
旭川運輸支局	旭 川
室蘭運輸支局	室 蘭
釧路運輸支局	釧 路
帶広運輸支局	帶 広
北見運輸支局	北 見